

Нов подход при извличането на среброто в находище Седмочисленици

Тодор А. Тодоров

Геологически институт, БАН, 1113 София

T. Todorov — *A new approach to extraction of silver in Sedmočislenici Deposit.* Previous mineralogical studies identified 15 silver minerals in the deposit, grouped into two mineral associations: association of silver sulphosalts — pearceite, freibergite, pyrargyrite, pyrostilpnite, stephanite, polybasite, miargirite, acanthite, jalpaite and native silver, and chalcocite-stromeyerite association — native silver, silver amalgam, stromeyerite, mackinistrite, balkanite and Ag-betechtinite. The most widespread minerals are native silver > silver amalgam > stromeyerite > freibergite > pyrargyrite > stephanite > polybasite > pearceite. The other silver minerals are rare in the deposit.

On the basis of phase analysis of silver compounds it was established that 95% of the silver in the waste product is composed of silver sulphosalts. The latter require a particular dressing regime which should be taken into account in further developments of the dressing scheme in the future.

Уводни бележки

Повишеното съдържание на сребро в рудите на находище Седмочисленици е установено още по време на детайлното проучване и потвърдено по-късно при експлоатацията. Съществуват вече подробни данни и относно минералогията на този елемент в находището, както и за неговото разпределение по типове руди, в контурите на находището и по минерали. Независимо от това извличането на елемента в концентратите е било и продължава да бъде ниско (в рамките на 50—60%). Посоченият факт ни насочи към търсенето на нов подход при решаването на въпроса за извличането на среброто в находището. Резултатите от нашите изследвания са предмет на обсъждане в настоящата работа.

Кратки сведения за геоложките особености на находището

Находище Седмочисленици се намира във Врачанско-Искърския руден район. Характерни за него са стратиформните по тип оловно-медни минерализации в триаските карбонатни седиментни наслаги.

Благодарение на детайлните изследвания на Минчева-Степанова (1960, 1968, 1974), Атанасов (1972, 1973_{1, 2, 3}), Rentzsch (1963) и др. находище Седмочисленици е изучено достатъчно добре. Главните сулфидни минерали в него са галенитът, сфалеритът, пиритът, халкопиритът, тенантитът и борнитът. От останалите минерали по-голям интерес представляват халкоцитът, тетраедритът, баритът, самородното сребро и сребърните амалгама, сулфосоли и сулфиди (Стойнов и др., 1964; Минчева-Степанова, 1960, 1974; Атанасов, 1972, 1973₁). Общо в находището са отбелязани около 60 минерала, които според Минчева-Степанова (1974) се образуват в два (оловно-цинков и оловно-меден) етапа, а по данни на Атанасов (1972, 1973₁) — в три (оловно-цинков, меден и заключителен среброносен). Продуктите на съответните етапи изграждат и съответния тип руди — оловно-цинкови и оловно-медни, с налагането на втория тип върху първия и развитието на

сребърната асоциация в общия контур на оловно-цинковите и оловно-медните рудни тела.

Сребърни минерали в находището

В находище Седмочисленици са установени общо 15 сребърни минерала, разпределени в две минерални асоциации: асоциацията на сребърните сулфосоли — пирсейт, фрайбергит, пиаргирит, пиростилпнит, стефанит, полибазит, миаргирит, акантит, ялпайл и самородно сребро, и халкоцит-шромайеритова асоциация — самородно сребро, сребърна амалгама, шромайерит, макинстрийт, балканит, Ag-бетехтинит (Стойнов и др., 1964; Атанасов, 1973₂). Първата от тези асоциации асоциира тясно с галенит-сфалеритовата (сфалерит, галенит, пирит, марказит) и тенантин-халкопиритовата (тенантит, халкопирит, галенит, тетраедрит) минерална асоциация, а втората — с тенантит-борнитовата (тенантит, борнит, халкопирит, витихенит, айкинит, галенит, халкоцит, джърлеит, дигенит, ковелин) минерална асоциация (по Атанасов, 1973₂). Най-широко разпространени от сребърните минерали са самородното сребро > сребърната амалгама > шромайеритът > фрайбергитът > пиаргиритът > стефанитът > полибазитът > пирсейтът. Останалите сребърни минерали се срещат рядко или имат спорадично разпространение в находището.

Характерните особености на отделните сребърни минерали са обобщени в табл. 1.

Среброто като изоморфна и механична примес в минералите

Минчева-Степанова (1960) установява наличието на сребро в пирит I генерация между 0,001 и 0,01% (спектрални данни) и в пирит IV генерация 0,086% (1 анализ). В сфалерит I генерация съдържанието на сребро варира между 0,005 и 0,014% (средно 0,01% от 4 анализа), а в сфалерит II генерация — между 0,002 и 0,003% (2 пробы). От близък порядък са и съдържанията на сребро в галенита II генерация — 0,006—0,008% (4 пробы).

Стойнов и др. (1964) привеждат по-подробни данни за съдържанието на сребро в рудните минерали. Така например в халкоцита тези автори установяват над 5% сребро, в борнита — 126—1145 g/t, в галенита — 36—345 g/t, в тенантита — 150 g/t, в халкопирита — 30—48 g/t, в сфалерита — 79 g/t и в пирита — 9 g/t.

Атанасов (1973₂) констатира високо съдържание (1,42%) на сребро във витихенита, а авторът на настоящата работа е определил в галенита съдържание на този елемент от 90 до 115 g/t.

Микроскопските данни сочат, че установените повишени съдържания на сребро в основните рудни минерали в находището са резултат преди всичко от механични очиствания на пробите от присъстващи в тях под формата на микровключения сребърни минерали. Като изоморфна примес е възможно участието само на незначителна част от констатираните сребърни съдържания в посочените минерали. Това показва, че основен носител на среброто в рудите на находището са неговите собствени минерали (Стойнов и др., 1964).

Сребро в рудите от находището

В находище Седмочисленици са изчислени запаси на оловни, оловно-цинкови и медни руди. Отношението на средните съдържания на среброто в посочените три типа руди е 1:1,3:3,6, а това на запасите от сребро-метал за категории A+B+C₁ — 1:1,5:1,1. Отношенията на средните съдържания на среброто в рудите сочат, че с най-високо съдържание на элемента се характеризират медните руди, а оловните и оловно-цинковите руди имат относително близки средни показатели за съдържанието на разглеждания елемент. Посочените съотношения потвърждават наблюдаваните при минераложките изследвания закономерности за генетичната привързаност на сребърните минерали към втория рудообразувателен етап — оловно-медния по Минчева-Степанова.

Таблица 1

Сребърни минерали в находището и техните харacterни белези

Минерали на среброто	Форма на срещане	Ассоциация	Размери		Генезис	Разпространение
			1	2		
Самородно сребро и сребърна амалгама	самостоятелни жилки ; неправилни зърнца ; отделни въръзелни (във вместващите карбонатни скали); мицелитови структури с борнита; галенит и цромайерита ; програствени дендрити	борнит, цромайерит, халкопирит, галенит, халкоцит, сребърни сулфосоли	дебелина на жилките от 0,012 до 2 mm ; люстрички до 10—20 mm (поязка до 100—150 mm)	преобладаващо хипогенен ; присъства във и супергенно самородно сребро	найшироко разпространение срещу минерали	
Цромайерит	mono- и полиминерални ивици около жилките от самородно сребро сред халкоцита	борнит, халкопирит, халкоцит, галенит, самородно сребро и сребърна амалгама	дебелина на жилките от 0,0004 до 3—4 mm, най-често около 0,005 mm	хипогенен	един от разпространените сребърни минерали	
Фрайбергит	самостоятелни зърнца ; жилки със сребърни сулфосоли	антимонови сулфосоли на среброто, най-вече поливазит	до няколко миллиметра	хипогенен	подобно на шпрингерита	
Пираргирит	зърнца и жилки ; в празнини добре оформени кристалчета ; сложни срастания с галенит и халкопирит ; мицелитови прорастания с халкопирит и тетраедрит, рядко с другите сребърни сулфосоли	галенит, сферулит, халкопирит, тенантит, тетраедрит, сребърни сулфосоли	дебелина на жилките от 0,002 до 1 mm, най-често около 0,015 mm ; кристалчета до 3 mm	хипогенен	една от разпространените сребърни сулфосоли ; главно сред мелночинковото оруднане	
Стефанит	отделни зърна и полиминерални жилки ; добре оформени кристалчета в празнини ; промежките прорастания с галенит и халкопирит	сферулит, халкопирит, галенит, тетраедрит, тенантит, фрайбергит, самородно сребро, останалите сребърни минерали	дебелина на жилките 0,003—1 mm, най-често около 0,02 mm	хипогенен	най-разпространената сребърна сулфосол	
Поливазит	въръзелци и полиминерални жилки ; добре оформени кристалчета в празнини ; мицелитови прорастания с галенит и халкопирит	халкопирит, галенит, други сребърни сулфосоли	дебелина на жилките 0,002—2 mm	хипогенен	една от разпространените сребърни сулфосоли	
Пирсент	единични зърнца ; гнездовидни сгрупувания	тенантит, халкопирит, други сребърни минерали	размери на гнездата от 0,001×0,002 до 0,07×0,16 mm, най-често 0,006×0,01 mm	хипогенен	като полизабита ; главно сред оловно-медното оруднане	

	1	2	3	4	5	6
Миаргирит	жилки и въръслези	халкопирит, галенит, други сребърни минерали	под 1 mm	хипотенен	рядък	
Акантит	самостоятелни жилки ; дендрити ; дребни зърнца	галенит, халкопирит	пластини с размери от 2—3 до 20—30 mm; дендрити до $43 \times 17 \times 0,2$ mm	хипотенен	като миаргирита ; в бояти на галенит образии	
Ялпант	микровключения сред сребърни минерали	други сребърни минерали	под 0,01 mm	хипотенен	като акантита	
Балканит	пластичковидни и лешообразни микровключения	халкоцит, джърлеит, дигенит, халкопирит, други сребърни минерали и др.	под 0,01 mm	хипотенен	рядък ; нов минерал за науката	
Макинстрийт	монокристални зърна ; лещообразни и памъковидни включения	халкоцит, джърлеит, дигенит, ковелин, щромайерит	размери на зърната около 1 mm	хипотенен	рядък	
Пиростилцит	дребноплощести кристалчета	други сребърни минерали	под 1 mm	хипотенен	спорадичен	
Ag-бетехтинит	зърнища	галенит, щромайерит	под 0,01 mm	хипотенен	спорадичен	

Таблицата е построена по данни на Лилов (1962), Минчева-Стефанова (1960, 1968, 1974), Стойнов и др. (1974), Атанасов (1972, 1973_{1, 2, 3})

Нова (1974) или медния по Атанасов (1972, 1973₂). Рязко промененият характер на отношенията на запасите от сребро-метал при трите типа руди се обяснява с преобладаващото количество на оловните и оловно-цинковите руди в находището, за което свидетелствува съотношението на запасите от оловни, оловно-цинкови и медни руди (3,1:3,7:1).

Причини за ниското извличане на среброто от рудите

Изследванията на Gasraggi (1984) свидетелствуват, че главно значение при обогатителния процес имат различните флотационни свойства и извлекаемостта на срещащите се в дадено находище сребърни минерали. Размерите на зърната на последните и вместващите ги минерали тук нямат такава голяма роля, каквато те имат при преработката на златоносните руди.

Направените от цитираната изследователка два съществени извода ни подтикнаха да потърсим причините за ниската извлекаемост на среброто от рудите на находище Седмочисленици именно в различните флотационни свойства на установените 15 сребърни минерала в находището. За тази цел бе проведен фазов анализ на сребърните съединения в две проби, характеризиращи съответно изкуствено обогатена на галенит прoba от оловна руда и отпадния продукт след обогатяването ѝ. Фазовият анализ на двете проби бе извършен от М. И. Тимербулатова и А. А. Антипина по разработената от тях методика за този анализ (Тимербулатова, Антипина, 1971) в Института за геологични науки на АН на Казахската ССР (гр. Алма-Ата, СССР). Резултатите от него са изложени в табл. 2.

Приведените в таблицата данни показват разпределението и извличането на различните сребърни минерали при обогатяването на рудите от находището при сега прилаганата в обогатителна фабрика „Мир“ технология. Установява се например, че 48,82%, или 21 g/t от общо 43 g/t от среброто в изходната изкуствено обогатена на галенит прoba се носят от акантита и сулфосолите на среброто. Втори по значение и с еднакви стойности (по 18,60%, или 8 g/t от среброто) са групата на самородното сребро със сребърната амалгама и групата на сребро-съдържащия тетраедрит — фрайбергита. На трето място е неразтворимият остатък (по всяка вероятност хесит, който не е установен досега в находището), представляващ 13,95%, или 7 g/t от цялото сребро в пробата. Кераргирит като форма на срещане на среброто не е констатиран.

Таблица 2

Резултати от фазовия анализ на сребърните съединения в рудите от находище Седмочисленици

Сребърни съединения (фази)	Проба № 1 — изкуствено обогатена на галенит оловна руда (общо съдържание на сребро в пробата 43 g/t)	Съдържание на сребро	
		в g/t	в отн. %
1. Кераргирит	не	—	не
2. Група на акантита и сребърните сулфосоли	21	48,82	19
3. Група на самородното сребро и сребърната амалгама	8	18,60	следи
4. Група на сребро-съдържащия тетраедрит (фрайбергит)	8	18,60	следи
5. Сребро в неразтворим остатък (вероятно хесит)	7	13,95	следи

Още по-интересни са данните за съдържанието на отбелязаните по-горе форми на срецане на среброто в отпадния продукт. От приведените в таблицата данни се вижда, че в анализираната проба от отпадъка при общо съдържание на сребро в нея от 20 g/t кераргирит също не е констатиран, а фазите от групите на самородното сребро със сребърната амалгама, на сребросъдържащия тетраедрит — фрайбергита, и на неразтворимия остатък са установени в следи. Единствените фази, които се откриват в отпадния продукт, са акантитът и сребърните сулфосоли. Те съставляват сумарно 19 g/t, или 95% от цялото сребро в отпадъка.

Заключение

От изложеното по-горе следва, че една част от акантита и сребърните сулфосоли не се извлича от рудите при сегашната технология на обогатяването им, използвана в обогатителната фабрика „Мир“. Позовавайки се на приведените от G a s r a g g i n i (1984) данни за поведението на основните сребърни минерали по време на флотационния процес, може да се докаже, че освен акантита (изпяло или значителна част от него) неизвлечен остава още пирагиритът — главният сулфосолен минерал на среброто в находището. Този минерал е много чувствителен при промяна на флотационните условия, а и използването на Na_2S , което се прилага в обогатителната фабрика „Мир“, във всички случаи е много вредно за неговото извличане. Посочени от цитираната авторка са още и специфичните белези на полизитата, стефанита и някои други сребърни и включващи ги минерали, които биха имали съществено значение при усъвършенствуването на схемата на обогатяване на рудите от находище Седмочисленци с оглед по-пълното извличане на среброто от тях. Ето защо резултатите от фазовия анализ на пробите от изкуствено обогатената на галенит оловна руда и от отпадния продукт ние оценяваме като твърде важна стъпка към решаването на този интересен от научна и практическа гледна точка въпрос. По-нататъшните изследвания в това отношение трябва да имат в основата си именно получените от фазовия анализ резултати.

Л и т е р а т у р а

- Атанасов, В. 1971. Сребърна α-амалгама от находище Седмочисленци, Врачанско. — Сп. Бълг. геол. д-во, 32, 1, 105—112.
- Атанасов, В. 1972. Минералогия стратиформного медно-свинцовощинкового месторождения Седмочисленци в Болгарии. — Автореферат на канд. диссертация, Новосибирск, 59 с.
- Атанасов, В. 1973₁. Медни сулфосоли със състав по линията тенантит-тетраедрит-фрайбергит от находище Седмочисленци, Врачанско. — Год. Висши минно-геол. инст., 17, 2, 247—265.
- Атанасов, В. 1973₂. Парагенетични особености на минералите от системата Cu-Ag-S в стратиформените медно-оловно-цинкови находища от Западна Стара планина. — Сб. докл. 20 години. Висши минно-геол. институт, С., 291—301.
- Атанасов, В. 1973₃. Особености на бисмутовата минерализация в стратиформените находища от Западна Стара планина. — Сб. докл. 20 години Висши минно-геол. институт, С., 302—313.
- Лицов, Ц. 1962. Самородно сребро в находище Седмочисленци. — Минно дело и металургия, 6, 22—24.
- Минчева-Стефанова, И. 1960. Минералогия и произход на полиметалното находище Седмочисленци в Западна Стара планина. — Труд. геол. Б-я, Сер. геол. и пол. изкоп., 2, 157—251.
- Минчева-Стефанова, И. 1968. Минералпарагенетично и геохимично значение на пирсейта в полиметалните орудявания тип „Седмочисленци“. — Сп. Бълг. геол. д-во, 29, 3, 237—247.
- Минчева-Стефанова, И. 1974. Полиметаллическое месторождение Седмочисленци. — В: Двенадцать рудных месторождений в Болгарии, С., БАН, 55—76.
- Стойнов, С., Атанасов, Ц. Лицов. 1964. Върху среброносните минерали от месторождение „Седмочисленци“ — Врачанско. — В: Сб. в чест на акад. И. С. Йовчев, С., Техника, 643—670.
- Тимербулатова, М. И., А. А. Антипина. 1971. Метод определения форм вхождения серебра в руды Зыряновского месторождения. — Изв. АН Каз. ССР. Сер. геол., 2, 83—86.
- G a s r a g g i n i, C. 1984. The mineralogy of silver and its significance in metal extraction. — CIM Bull., 6, No 866, 99—110.
- R e n t z s c h, J. 1963. Zur Entstehung der Blei-Zink-Kupfer-Lagersttten in triassischen Karbonatgestein des Nordwestbalkans. — Freib. Forsch., C., 166, 1—102.

(Постъпила на 4. IV. 1989 г.)